

SLIPOLINE

SERIE 840-0040

01/02/15

Rev.: 02



Type:

Flydende, silikoneholdig polérmiddel.

Tekniske egenskaber:

Slipoline er et let slibende polérmiddel til rensning og polering af let forsmøt og matte lakker/emaletter.

Forbehandling:

Slibe- og polerarbejdet må kun udføres på renvaskede og tørre flader fri for støv og aldrig i direkte sollys eller på varme overflader.

Polering:

Emballagen omrystes før brugen. Poleringen udføres med tvist eller bløde klude. Slipoline bearbejdes, til den er næsten tør, hvorefter der poleres med ren klud. Er fladen ikke helt blank, gentages processen. På overflader, der er nedbrudt af vejr og vind, forbehandles med *Slipol*.

Bemærk:

Slipoline anvendes først efter, at en evt. reparation med maling er foretaget, idet silikoneindholdet fylder kraterer i malingen og ødelægger vedhæftningen. Til affedtning inden reparationen bruges *Slipol*. Klude kasseres efter brug.

Sikkerhedsregler:

Kodenr.: 1-1.

Sundhedsfareklasse: sundhedsfarligt.

Brandfareklasse: II-1.

Se i øvrigt sikkerhedsdatablad

Obs: Slipoline bør ikke anvendes ved temperaturer over 25°C eller i direkte sollys, da Slipoline så vil tørre for hurtigt "brænde" fast på overfladen. Skulle dette ske poleres på ny med Slipoline. Ideal temperatur er 15-18°C og skygge.

