

Førsteklasses harpiks/oliebaseret, korrosionsbeskyttende middel i aerosol

Tectyl™ Cavity Wax Non Solvent er et harpiks/oliebaseret, lysebrunt/gult, korrosionsbeskyttende middel. Dens opløsningsmiddelfrie egenskaber sikrer høj effektivitet, en fordelagtig miljøprofil, næsten fri for organiske opløsningsmidler og genererer næsten ingen lugt.

Tectyl™ Cavity Wax Non Solvent er udviklet til industrielle anvendelser, der giver god indtrængning i folder, flanger og revner samt til indersiden af bildøre og andre hule sektioner i biler og rullende udstyr.

Tectyl™ Cavity Wax Non Solvent hærder til en lysegul, gennemsigtig, halvblød film.

Godkendelser / Ydelsesniveauer

Tectyl™ Cavity Wax Non Solvent	
Anbefalet tør filmtykkelse over metalprofil	50 µm
Saltspray Saltspray; 5 % NaCl ved 35 °C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 15 dage
Fugtighed Fugtighed; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 50 dage
SFS 4086:2006	BESTÅET
Beskyttelse indendørs	min. 60 måneder

Applikationer

Overfladebehandling

Den maksimale ydelse af **Tectyl™ Cavity Wax Non Solvent** kan kun opnås, når de metaloverflader, der skal beskyttes, er rene, tørre og fri for rust, olie og glødeskaller. CorPro anbefaler en temperatur på underlaget på 10-35 °C på tidspunktet for påføring af produktet.

Ansøgning

Tectyl™ Cavity Wax Non Solvent giver maksimal ydeevne, når den sprøjtes ved en omgivelses- og produkttemperatur på 10-25 °C. Ryst dåsen godt før brug, og sprøjt i en afstand af ca. 30 cm fra overfladen.

Tectyl™ Cavity Wax Non Solvent er hurtigtørrende, og det kan forårsage "pin-holing", hvis der sprøjtes for tykt på én gang. Det anbefales at sprøjte et lag pr. gang, vente i 2 til 3 minutter og derefter sprøjte et nyt lag. Fortsæt på denne måde, indtil den ønskede filmtykkelse er opnået.

Fjernelse

Tectyl™ Cavity Wax Non Solvent kan fjernes i den våde fase med **Tectyl™ Biocleaner**, **Tectyl™ 150** eller lavtryksdamp. Hvis det er tørret og hærdet, kan **Tectyl™ Cavity Wax Non Solvent** fjernes med **Tectyl™ 150** or **Tectyl™ Biocleaner**.

Funktioner og fordele

Overlegen beskyttelse

Ved den anbefalede DFT giver produktet ekstraordinær beskyttelse mod korrosion i de hule sektioner, selv i små sømme og sprækker.

Stærk indtrængning

Med en DFT på kun 50 mikrometer er **Tectyl™ 4D750** en effektiv korrosionsbeskyttelse, der beskytter et stort område med en lille mængde af produktet.

Stoler siden 1930

Siden 1930 har Tectyl™ beskyttende belægninger forlænget levetiden for biler, lastbiler, busser og andre køretøjer og udstyr. Tectyl-navnet er synonymt med kvalitetsbelægninger, der er nemme at påføre, langtidsholdbare og nemme at fjerne, når de ikke længere er nødvendige.

Du kan få flere oplysninger om Tectyls produkter, programmer og tjenester på www.tectyleurope.com.

Helbred & Sikkerhed

Dette produkt vil sandsynligvis ikke udgøre nogen væsentlig sundheds- eller sikkerhedsrisiko, når det anvendes korrekt i den anbefalede anvendelse, og der opretholdes gode standarder for personlig hygiejne. Der henvises til sikkerhedsdatabladet (SDS), som kan rekvireres via dit lokale salgskontor.

Beskyt miljøet

Overhold de lokale bestemmelser. Må ikke udledes i afløb, jord eller vand.

Typiske egenskaber

Typiske ejendoms karakteristika er baseret på aktuell produktion. Mens fremtidig produktion vil overholde Tectyl-specifikationer, kan der forekomme variationer i disse karakteristika.

Tectyl™ Cavity Wax Non Solvent	
Flammepunkt	maks. 0°C PMCC
Tæthed @ 20°C	0,75 kg/liter
Type af drivmiddel	Propane / Butane
Lagringstemperatur	10 - 35°C
VOC Indhold ISO 11890-2 (10.4)	342 g/ltr

Opbevaring

Tectyl™ Cavity Wax Non Solvent bør opbevares ved temperaturer mellem 10-35 °C. Ryst før brug. Under korrekte opbevaringsforhold er **Tectyl™ Cavity Wax Non Solvent** bedst inden 36 måneder efter produktionsdatoen. Må ikke fryses **Tectyl™ Cavity Wax Non Solvent**.

Advarsel

Tilstrækkelig ventilation er nødvendig for hærkning og for at sikre mod dannelse af brændbar væske. Den delvist hærdede film må ikke udsættes for antændelseskilder som fakler, flammer, gnister, overdreven varme eller fakler. Se sikkerhedsdatabladet (SDS) for yderligere oplysninger om håndtering og førstehjælp.

Bemærk

Det er ikke muligt at tilsætte noget produkt oven på denne coating. Brug af produkter under denne coating anbefales ikke og kan resultere i kemisk uforenelighed og dermed påvirke denne coatings ydeevne som angivet i afsnittet om ydeevne. Hvis der kræves en anden primer end et CorPro-anbefalet produkt, skal der indhentes skriftlig tilladelse fra CorPro.

Status for informationerne

13. januar 2025

Gyldighed

Disse oplysninger gælder kun for produkter, der er fremstillet i følgende regioner: Europa



<https://cp.qrto.me/p/44>



<https://tectyleurope.com>